

TR Clear Curing Compound

Productbeschrijving

Artcrete TR Clear is een oplosmiddelhoudend preparaat op basis van harsen voor het nabehandelen van betonvloeren.

Productvoordelen

- * Zeer effectief
- * Snelwerkend
- * Waterdun
- * Transparant
- * Geeft geen kleurverdieping

Producteigenschappen en toepassingen

Artcrete TR Clear curing compound is een nabehandingsproduct op basis van zorgvuldig uitgekozen harsen opgelost in een niet-aromatisch oplosmiddel. Na minimaal 20 minuten na het aanbrengen, wordt een gesloten waterdampdichte film gevormd. Hierdoor worden krimpscheuren en oppervlakteproblemen vermeden en worden de eigenschappen van beton beduidend verbeterd. TR Clear is transparante en waterhelder en speciaal bedoeld voor industrievloeren en gekleurd beton. Het beïnvloedt geen van het esthetische aspect van het beton.

Het product heeft een glanzend uiterlijk als het op de betonoppervlakte is aangebracht. TR Clear verhindert een vroegtijdige uitdroging door een vermindering van het waterverlies dat door combinatie van zonnestraling, lage luchtvochtigheid en wind veroorzaakt wordt.

TR Clear wordt gebruikt voor alle beton- en cementconstructies bijv. betonwegen, betonvloeren, ondervloeren en op alle esthetische betonoppervlakten die in de verhardingsfase onderhevig zijn aan atmosferische omstandigheden.

Technische gegevens

- | | |
|----------------------|------------------------|
| * Werkzame stof | hars |
| * Oplosmiddel | aromaatvrije nafta |
| * Soortelijk gewicht | ca. 0,82 kg/liter |
| * Kleur | kleurloos |
| * Viscositeit | ca. 100mPas (waterdun) |
| * Geur | zwak, karakteristiek |
| * Opmerking | product is brandbaar |

Verwerking

Homogeen aanbrengen, onmiddellijk na het verdampen van het bleeding water. Het product wordt aangebracht d.m.v. spuitapparatuur, roller of kwast.

De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet tijdens de verwerking tussen de +5°C en +25°C liggen.

Attentie: het product is brandbaar.

Waar een nabehandeling zoals bijv. een epoxyvloer achteraf wordt aangebracht, dan is het aan te bevelen de curing te verwijderen.

Verbruik

Ca. 100 - 150 gram/m². Dit verbruik is indicatief en is afhankelijk van de dichtheid en absorptievermogen van het betonvloeroppervlak.

Bestelgegevens

Jerrycan 25 liter
IBC 1000liter

Opslag, transport en houdbaarheid

Het product vorstvrij transporteren en opslaan. In ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar.

Veiligheid en milieu

Xn (schadelijk en ontvlambaar) volgens EU Richtlijn. Voor bijzonderheden het separate veiligheidsblad raadplegen.

Overige informatie

Alle Artcrete producten zijn met zorg ontwikkeld en geproduceerd en bedoeld voor professioneel gebruik. De hier verstrekte informatie is zonder waarborg. Bij twijfel adviseren wij eerst proeven te nemen of contact met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen hebben ontstaan door het gebruik van deze informatie.